**TECHNIQUE** 



Tel: +33 (0)4 73 51 44 77 Tel: +33 (0)4 73 51 45 63 Internet: www.eurotechni.fr - Email: contact@eurotechni.fr

### Fabriquer un couteau, ça commence par notre catalogue

# **ACIERS AU CARBONE CARBON STEELS**

### Caractéristiques / Specifications

Dureté après trempe à l'air : OOO

Hardness after quenching

Facilité d'affûtage : OO

Easy sharpening

Aptitude au polissage : ••

**Polishing** 

# Emplois principaux / Main uses

Coutellerie Cutlery

Cisellerie **Scisors** 

Pièces mécaniques Mechanical parts

**Outils tranchants** 

**Cutting tools** 

#### Analyse:

С	Mn	Si
0.75%	0.55%	0.30

#### **Normes**

(Correspondances approximatives / approximate

equivalent)

EN10088 (1995): XC75

**AISI: 1075** Wnr: 1750

### **Trempe / Quenching**

Trempe à l'huile : 800/830°

Oil quenching

Temps de maintien : 30 minutes minimum


Dureté après trempe: 62/64 HRC

Hardness after quenching

# **Revenu / Tempering**

Conseillé: 45 min à cœur 200/300℃ pour

56 HRC mini





Mes Notes



Aciers rins DAUPHIN Acier au carbone DNH7



Fabriquer un couteau, ça commence par notre catalogue

FICHE TECHNIQUE



Mes Notes